


KARTA INFORMACYJNA

Wężę silikonowe lite

Dostępne wymiary:

- \varnothing wew.(iD) od 1.0 do 70.0 mm
- grubość ścianki (WS) od 0.2 do 30.0 mm



Kolory: transparent i wg RAL np. **żółty zielony niebieski czerwony szary czarny**

właściwości	norma	j.m.	wartość	wartość	wartość
twardość	DIN 53505	°ShA	30 (±5)	40 (±5)	50 (±5)
wytrzymałość na naprężenie	DIN 53505 S1 ASTM D412 C	N/mm ²	8.5	11.0	11.0
wydłużenie do punktu zerwania	ASTM D412 C DIN 53504 S1	%	650	600	580
wytrzymałość na rozdarcie	ASTM D624 B	N/mm	17	18	24
odporność na ściskanie	DIN 53517	%	30	30	35
temperatura pracy		°C	200, 250, 315		

właściwości	norma	j.m.	wartość	wartość	wartość
twardość	DIN 53505	°ShA	60 (±5)	70 (±5)	80 (±5)
wytrzymałość na naprężenie	DIN 53505 S1 ASTM D412 C	N/mm ²	11.3	11.3	9.8
wydłużenie do punktu zerwania	ASTM D412 C DIN 53504 S1	%	500	500	330
wytrzymałość na rozdarcie	ASTM D624 B	N/mm	21	25	20
odporność na ściskanie	DIN 53517	%	25	35	55
temperatura pracy		°C	200, 250, 315		

Właściwości odnoszą się do próbek testowych zgodnie z normami DIN, ISO i ASTM i nie mogą być bezpośrednio odnoszone do uszczelnień, uszczeltek i innych wyrobów.

wydanie 1
styczeń 2010

JSF Silikon
32-002 Niepołomice, ul. Grabska 29
Polska
tel: +48 12 2500810
fax: +48 12 2500812
www.jsf.pl

